

СТАРАТЕЛИ быстротвердеющий наливной пол

Описание:

Служит для высококачественного выравнивания поверхностей полов внутри всех типов зданий и сооружений под последующие покрытия (линолеум, плитка, паркет и т. д.). Рекомендуется для сухих и умеренно влажных помещений.

Состав:

Комплексное минеральное связующее, песок, наполнители и высококачественные полимерные добавки.

Подготовка основания:

- Для укладки пригодны все цементные, гипсовые и ангидридные основания с поверхностной прочностью не менее 150 кг/кв. см. Поверхность очистить от пыли, масляных пятен, клея и других веществ, ослабляющих прочность сцепления смеси с основой. Швы, стыки и трещины должны быть заделаны. На основание необходимо нанести ровным слоем грунтовку «Универсальная», марки «Старатели», и просушить в течении 1–3 ч. По периметру помещения вдоль стен, а также вокруг колонн и других выступающих элементов рекомендуется закрепить демпферную ленту. На подготовленное основание устанавливаются маяки, зафиксированные на нужной отметке. Правильность установки маяков проверяется уровнем или нивелиром.

Приготовления раствора:

В емкость, содержащую 5–6 л чистой холодной воды засыпается один мешок [сухой смеси](#) (25 кг).

Перемешивается электромиксером или вручную в течении 3–5 мин. до образования однородной текучей массы без комков, затем оставляется на 3–5 мин. и еще раз перемешивается в течении 2 мин. **Внимание: передозировка воды может привести к снижению прочности и расслоению смеси.**

Порядок работы

С помощью насоса или вручную раствор равномерно распределить по поверхности, при необходимости разровнять правилом или Т-образной рейкой. Для удаления воздушных пузырьков, рекомендуется пройти поверхность игольчатым валиком сразу после заливки каждой порции растворной смеси. При устройстве стяжек на разделительном

слое, а также на слабых основаниях толщина заливки смеси не должна быть менее 30 мм. В период твердения пола следует избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Ходить по поверхности можно через 4 ч. Последующие покрытия из дерева (паркетная доска, штучный паркет, фанера и т. д.) рекомендуется настилать не ранее, чем через 7 сут. в зависимости от условий высыхания и толщины слоя наливного пола. Необходимо учитывать инструкцию производителя напольного покрытия, сравнения влажность основания с допустимой величиной. Керамическую плитку, керамогранит, природный камень и т. д. рекомендуется укладывать не ранее чем через 3 сут.

Упаковка и хранение

Сухая смесь поставляется в прочных крафт-мешках. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке в сухих помещениях — 6 мес. с даты изготовления (см. на мешке).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Рекомендуемая толщина слоя	от 5 до 80 мм
Цвет	светло-серый
Время твердения	через 4 часа
Жизнеспособность раствора	не менее 40 минут
Температура основания (при нанесении)	+5 до +30 °С
Расход материала	16 кг сухой смеси на 1 кв.м. при толщине слоя 1 см
Расход воды	5,0–6,0 л на 25 кг сухой смеси
Прочность на сжатие	15 МПа

Адгезия к бетонному основанию

не менее 6 кг/кв.см.

Срок хранения

6 месяцев с даты изготовления (см. наклейку на мешке)