GLIMS® ВодоStop

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ОБМАЗОЧНАЯ

Эффективная герметизация бассейнов, фундаментов, колодцев, резервуаров (в том числе с питьевой водой), потолков и стен, полов в подвалах и санузлах.
Для наружных и внутренних работ.

цвет	серый
максимальная фракция (наполнитель), мм	0,6
количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,33
толщина нанесения (min/max), мм	2-3
жизнеспособность, ч	4
прочность на сжатие/изгиб, МПа	8/2,5
адгезия (через 28 суток), МПа	0,9
морозостойкость, циклов	50
водопоглощение, max %	2
сопротивление гидростатическому напору при прямом/ обратном давлении, атм	7/2
расход при толщине 1 мм, кг	1,4

- Паропроницаемость и очень высокая адгезия, высокая морозо- и атмосферостойкость
- Выдерживает прямое давление воды до 70 м водяного столба
- Выдерживает обратное давление воды до 20 м водяного столба
- Устойчив к воздействию солевых растворов, кислот, щелочей; имеет низкий модуль упругости
- Может наноситься на влажные (не мокрые) основания
- Соответствует европейским нормам EN 12390-8

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на бетон, камень, кирпич, штукатурку на основе цемента, асбестоцементные плиты и водостойкий гипсокартон. Поверхность основания должна быть прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен. Сухие, сильновпитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой GLIMS®PrimeГрунт с помощью кисти или валика. Открытые течи устранить с помощью материала GLIMS®Гидропломба. При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°С. Температурный диапазон эксплуатации от -50° до +70°С. При работе соблюдайте нормы СНиП и производственной гигиены.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,33–0,34 л воды на 1 кг сухой смеси (6,6–6,8 л на мешок смеси 20 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния. Раствор выдержать 10 минут и затем повторно перемешать. Раствор находится в рабочем состоянии 4 часа после замешивания. Если в течение этого времени раствор в емкости загустевает, – «оживить» его перемешиванием без добавления воды.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Нанесение раствора. Раствор наносится на поверхность грубой кистью или шпателем. Если требуется нанести более толстый слой, то рекомендуется послойное нанесение с промежуточной сушкой каждого слоя не менее 24 часов. Последующие слои наносятся в направлении перпендикулярном предыдущему. Толщина наносимого за один проход слоя должна составлять 2–3 мм. Для ванных комнат достаточно 1 слоя, для фундаментов – 2 слоя, для бассейнов – 3 слоя с контролем каждого слоя (после сушки поверхность смачивается водой для выявления микротрещин; если на поверхности проявились микротрещины, то перед нанесением следующего слоя следует расшить микротрещины и промазать их раствором GLIMS®ВодоStop. В критических местах, где возможно появление трещин, используется гидроизоляционная лента GLIMS®Corner или эластичная гидроизоляция GLIMS®GreenResin. При возведении новостроек гидроизоляция наносится на наружную поверхность гидроизолируемого сооружения (предпочтительно и при ремонтных работах).

РАСХОД: 1,4 кг сухой смеси на 1 м^2 при толщине слоя 1 мм.

УПАКОВКА: бумажные крафт-мешки 20 кг (нетто) и мешок п/э 5 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Мешки с сухой смесью транспортировать и хранить в условиях, обеспечивающих целостность упаковки. Защищать от намокания. Срок хранения 12 месяцев.

ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0430/1