



PLASTER на гипсовой основе

Гипсовая штукатурка PLASTER предназначена для использования в сухих помещениях и прекрасно подходит для оштукатуривания стен и потолков.

Штукатурка имеет высокую твердость и прочность, обладает звуко- и теплоизоляционными свойствами, высокой паропроницаемостью.

Как подготовить основание к нанесению

Поверхность, которую предстоит оштукатурить, должна быть не промерзшей и сухой, полностью очищенной от грязи, пыли и отслоений.

Порядок выполнения работ

Смешать в емкости 1 мешок (30кг) сухой смеси PLASTER и 18л холодной и чистой воды. Перемешивать смесителем все до получения однородной массы без комков. После того, как смесь готова, ее необходимо в течение 20 минут нанести на обрабатываемую поверхность и разровнять, используя правило. После того, как смесь начала схватываться на поверхности, оштукатуренную поверхность необходимо увлажнить и затереть, используя губчатую терку, далее – загладить поверхность при помощи металлического полутерка.

После того, как работа завершена емкость, в которой разводилась смесь и инструменты необходимо промыть водой. Использование загрязненных инструментов и емкостей существенно сокращает время использования смеси в уже растворенном виде.

Если нужно, чтобы штукатурка быстрее высохла, обеспечьте помещению хорошую вентиляцию

Не рекомендуется использовать штукатурку, если в помещении температура ниже, чем +5°C.

Толщина штукатурки

Толщина штукатурки может варьироваться в пределах 5-30мм (минимальное и максимально допустимые значения).

Выход и расход смеси

Из 1 мешка (30 кг) сухой смеси получается примерно 36л раствора для оштукатуривания стен. При слое штукатурки в 10 мм этого достаточно для обработки 3-3,5 м² поверхности.

Условия хранения

Мешки с сухой смесью рекомендуется хранить на деревянных поддонах, срок хранения – 6 месяцев.