Техническая информация

PUFAS Шпаклёвка для выравнивания и заполнения неровностей внутри помещений

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвка для внутренних работ. Создаёт гладкую ровную поверхность для последующих малярных и обойно-оклеечных работ внутри помещений.

Область применения:

PUFAS Шпаклёвка для выравнивания и заполнения неровностей, размешанная с водой, образует устойчивую шпаклёвочную массу, которую можно наносить на поверхность слоем толщиной до 15 см и толщина слоя может быть снята до нуля. *PUFAS Шпаклёвка для выравнивания и заполнения неровностей* особенно подходит для выравнивания больших поверхностей, а также заполнения швов между гипсокартонными плитами. Шпаклёвка применима для полного выравнивания поверхностей, таких как штукатурка, камень, бетон, газобетон, гипсокартонные плиты, кирпичная кладка и т. п.
Не применять на металле, дереве, пластмассе, стекле и дисперсионных поверхностях!

Технические данные:

Сырьевая основа:	метилцеллюлоза, природный гипс
Насыпной вес:	ок. 0,75 г/см^3
Показатель pH:	7-8
Состав раствора:	1,8 – 2,0 части порошка на 1 часть воды или 1 кг порошка на 650 мл воды
Расход:	1 кг порошка на 1 м^2 при толщине наносимого слоя 1 мм
Время схватывания:	ок. 60 мин. при температуре 20 ºC

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделительных веществ (пыль, масло для опалубки и т. д). Удалить с поверхности старые обои, отстающие слои краски и штукатурки.
Поверхности окрашенные дисперсионными красками, а также песочные, меловые и сильно впитывающие поверхности предварительно прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ* или *PUFAS Грунтом пропиточным ГП.*

Способ применения:

Чистую, холодную воду влить в чистую ёмкость и насыпать такое количество порошка, чтобы после энергичного размешивания получилась однородная масса без комков. Для заполнения трещин и дыр использовать более густую консистенцию, чем для шпаклевания всей поверхности. Через 2-3 мин. шпаклёвка готова к применению и наносится на поверхность простым или широким разглаживающим шпателем. Небольшие неровности можно затереть дощечкой с мокрой пористой резиной, до того как шпаклёвка отвердеет. После полного отвердения возможно шлифование зашпаклёванных поверхностей.
Чтобы при последующих малярных работах избежать неравномерного высыхания краски в местах шпаклевания, необходимо, в зависимости от применяемой краски, прогрунтовать заделанные места или всю поверхность *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ* или *PUFAS Грунтом пропиточным ГП.*
Инструменты после использования сразу промыть водой.

Хранение:

Хранить в сухом месте! Начатую упаковку хорошо закрыть.
Срок годности неначатой упаковки в сухом месте не ограничен.

Расфасовка:

бумажные мешки по 5 кг – 4 штуки в 1 упаковке; 10 кг и 25 кг

Номер артикула:

3