

Технические характеристики СТАРТОЛАЙН Т-41

Марочная прочность на сжатие	≥ 30 МПа
Прочность на изгиб	10 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥0,6 МПа
Рекомендуемая толщина слоя, сплошное выравнивание	20-200 мм
Рекомендуемая толщина слоя, заполнение углублений	-
Максимальная фракция	5 мм
Расход смеси при слое 10 мм	20 кг/м ²
Хождение через	≥12 часов
Растекаемость	-
Коэффициент теплопроводности	-
Жизнеспособность	40 минут
Марка подвижности раствора	Рк4
Морозостойкость	50 циклов
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,11-0,15 л
Деформационные швы через	24 часа
Устройство последующего слоя наливного пола через	7 суток
Укладка керамической плитки через	1-2 суток
Укладка паркета, ламината, линолеума, ковровина через	7 суток
Укладка полимерных покрытий через	28 суток
Окрашивание через	28 суток
Эксплуатация системы «Теплый пол» через	28 суток
Окончательная прочность через	28 суток
Температура эксплуатации	-50...+65
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5...+30
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	25 кг