



Базовая шпатлевка

Описание:

Применяется для выравнивания стен из бетона, кирпича, штукатурки внутри помещений любой влажности всех типов зданий и сооружений (А-В), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. [Шпатлевка](#) может использоваться для заделки углублений, выбоин, трещин, а также для подготовки поверхности под последующую покраску и оклейку любого покрытия. Не предназначена для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Состав:

Смесь изготовлена на основе белого цемента с применением высококачественных модифицирующих добавок.

Подготовка основания:

Основание должно быть крепким, сухим, очищенным от краски, масел и пыли. Сильно впитывающие основания (особенно гипсовые) — прогрунтуйте (рекомендуется использовать грунтовку марки «Старатели»: «Универсальная», «Для внутренних работ», «Глубокого проникновения»).

Приготовления раствора:

На 1 кг [сухой смеси](#) добавить 0,3–0,4 л воды комнатной температуры (на мешок 20 кг — 6–8 л). Перемешивать дрелью с насадкой или вручную до однородного кремообразного состояния не менее 5 мин. Полученный раствор необходимо использовать в течение 3-х часов.

Нанесение

Сначала заполнить впадины, трещины и неровности. Далее раствор наносится и выравнивается стальным шпателем. Температура основания должна быть от +10 до +30°C. Шпатлевка хорошо приспособлена для механизированного нанесения. Для нанесения последующих слоев поверхность предыдущего слоя грунтуется. При необходимости шпатлевка хорошо шлифуется.

Упаковка и хранение

Сухая смесь поставляется в прочных крафт-мешках. Гарантийный срок хранения в сухих условиях на поддонах в оригинальной неповрежденной упаковке — 12 мес. со дня изготовления (см. маркировку на мешке).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Цвет	светло-бежевый
Пропорции замеса	0,3–0,4 л воды на 1 кг (6–8 л воды на мешок 20 кг)
Жизнеспособность раствора	3 часа после разведения
t, °С температура основания (при нанесении)	от +10 до +30 °С
Толщина наносимого слоя	от 0,8 мм до 8 мм
Адгезия	не менее 5 кг на кв.см
Расход	1 кг на 1 кв.м при слое 1 мм
Время твердения	24 часа
Срок хранения	12 месяцев с даты изготовления (см. наклейку на мешке)