



Штукатурная смесь М-150

Штукатурная смесь используется для оштукатуривания поверхности стен, пригодна для использования как внутри помещений, так и снаружи. В основе сухой смеси для штукатурки М-150 лежит цемент марки М-400, а также известь, фракционный песок и другие добавки, благодаря которым увеличиваются прочностные характеристики и адгезионные свойства.

Как приготовить раствор

Раствор готовится из расчета на 1кг сухой смеси 150-170мл воды, перемешать в течение 5 минут непрерывно, до получения однородной массы.

Как наносить раствор

Перед тем, как наносить раствор, необходимо подготовить основание: убрать со стен пыль и грязь, а также слегка увлажнить поверхность бетонных или кирпичных стен. За один раз рекомендуется наносить слой с толщиной в 1-2см, если же есть необходимость в более толстом спое, то нужно сначала дать схватиться хорошо предыдущему спою, а потом наносить последующий. После того, как все спои нанесены, раствор необходимо выровнять с помощью правила, а затем затирается после «легкой просушки».

Перед тем, как приступить к шпатлевке, необходимо, чтобы оштукатуренная поверхность «простояла» 1-2 суток.

Каков расход материала

При нанесении [штукатурки](#) споем в 10 мм на 1м² поверхности стен понадобиться примерно 17-18 кг сухой штукатурной смеси. Расход зависит от качества и ровности стен, вида выполняемых работ.

Технические данные:

Цвет.....	серый
Температура применения.....	от +5 до +30 °C
Пропорции замеса.....	0,15-0,17 л. воды на 1 кг. сухой смеси
Жизнеспособность готового раствора.....	не менее 1 часа
Рекомендуемая толщина слоя, наносимого за один раз	10-20 мм
Расход.....	17-18 кг. на 1 кв.м при толщине слоя 10мм
Прочность на сжатие.....	не менее 145 кг/кв.см
Срок годности.....	6 месяцев
Упаковка.....	мешок 40 кг