

# Dulux Для Кухни и Ванной Система Колеровки



Полуматовая краска повышенной влагостойкости для стен и потолков

- Без запаха
- Отличная укрывистость
- Максимальное удобство в применении. Нанесение без разбрызгивания и потёков
- Выдерживает образование конденсата. Подходит для влажных помещений
- Стойкое к мытью покрытие
- Подчёркивает рельеф поверхности

Степень блеска:

20

полуматовая



## Особенности применения

Рекомендуется наносить в два слоя при t° режиме от +5°C до +25°C, относительной влажности воздуха <80%. Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции водой и тщательно перемешать. При использовании по дереву, а также новым или полностью очищенным поверхностям, рекомендуется нанести специальное грунтовочное покрытие.

## Состав

Пигмент: светостойкие пигменты без соединений свинца.  
Связующее: эмульсия акрилового полимера. Растворитель:

## Область применения

Для внутренних работ. Для большинства поверхностей (гипсокартон, обои под покраску, древесно-волоконные плиты, дерево, бетон, штукатурка, кирпич и т.п.) в помещениях с умеренной и повышенной влажностью (кухня, ванная и т.п.). Подходит для нанесения по старым краскам на основе органического растворителя при условии соответствующей подготовки поверхности.

## Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной поверхности разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10

вода. Компоненты: содержит фунгициды и альгициды.

частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

## Технические данные

Сухой остаток	40%
Плотность	1,25 кг/л
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Время высыхания на отлип, 23°C 50% RH	1 час
Время до нанесения следующего слоя, 23°C 50% RH	4-6 часов
Расход	10-13 м <sup>2</sup> /л
Базы для колеровки	Light, Medium, Extra Deep
Цветовая карта	DULUX TRADE COLOUR PALETTE
Хранение в оригинальной упаковке	Min 5 лет при t° от +5°C до +30°C
Степень блеска	20
Gardner	60°
Класс устойчивости к мокрому трению	2
Класс устойчивости к мокрому трению (сертификаты)	"ISO 11998